

TẤM SỢI KHOẢNG TIÊU ÂM GALAXY™

HỆ TRẦN VỚI TẤM SỢI KHOẢNG GALAXY™ & KHUNG KIM LOẠI DONN DXII

ƯU ĐIỂM:

- Tiết kiệm
- Thiết kế bề mặt đục lỗ đa hướng
- Đa dạng kích thước và hình dáng cạnh
- Nhẹ, dễ thi công
- Chống cháy
- Thân thiện môi trường
- Thương hiệu Mỹ

KHU VỰC ỨNG DỤNG:

- Siêu thị, Trung tâm thương mại, Showroom
- Văn phòng, Khu vực hành lang



TẤM GALAXY™

usgboral.com.vn

TẤM GALAXY

Cạnh	Kích thước tấm (3)	Khả năng chống cháy	Mã sản phẩm	Hệ số tiêu âm NRC	Cấp độ giảm âm CAC	Hệ số phản xạ ánh sáng LR (2)	Màu sắc	Khung kim loại	Hàm lượng khí thải thấp VOC (1)	Hàm lượng tái chế
Cạnh vuông SQ	600 x 600 x 14mm 610 x 610 x 14mm	Cấp độ A	ME32214 32214	.50	30	.86	Trắng	A, B, C	Thấp	45%
	600 x 1200 x 14mm 610 x 1220 x 14mm	Cấp độ A	ME32414 32414	.50	33	.86	Trắng	A	Thấp	45%
Cạnh gờ lớn SLT	600 x 600 x 14mm 610 x 610 x 14mm	Cấp độ A	ME32224 32224	.50	33	.86	Trắng	D	Thấp	45%
	600 x 1200 x 14mm 610 x 1220 x 14mm	Cấp độ A	ME32424 32424	.50	33	.86	Trắng	D	Thấp	45%
Cạnh gờ nhỏ FLB	600 x 600 x 14mm 610 x 610 x 14mm	Cấp độ A	ME32234 32234	.50	33	.86	Trắng	E, F, G, H	Thấp	45%
	600 x 1200 x 14mm 610 x 1220 x 14mm	Cấp độ A	ME32434 32434	.50	33	.86	Trắng	E, F, G, H	Thấp	45%

GHI CHÚ

Hàm lượng khí thải thấp (VOC)

Đáp ứng tiêu chuẩn hàm lượng khí thải thấp (VOC) được chứng nhận bởi Hội Đồng Xây Dựng Xanh Singapore (SGBC) dựa trên phương pháp thử tiêu chuẩn Mỹ ASTM D5116-06.

KHUNG KIM LOẠI

A DXII	B Centricitee™ DXT™	C Omega™ DXT™	D DXII	E Omega™ DXM™	F Fineline® 1/8" DXFF™	G Fineline® DXF™	H Centricitee™ DXT™

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Phân loại theo tiêu chuẩn ASTM E1264

Loại III, Phân nhóm 2, Mẫu C, D, E

Tính chất cháy lan bề mặt theo tiêu chuẩn ASTM_E84

Nhóm A
Cháy lan: 25
Khói tỏa: 50

Trọng lượng tấm

3.33 - 3.58 kg/m²

Độ kháng nhiệt

R-1.6

Vận chuyển, lắp đặt

Tham khảo phần lắp đặt và bảo hành

Ghi chú

- Phân chi tiết, xem báo cáo LEED tại trang web: usgdesignstudio.com
- Hệ số LR là các giá trị trung bình
- Một số sản phẩm kích thước hệ chấn cần đặt hàng trước với số lượng nhất định

Chống vồng

Tấm 610 x 610 x 14mm thử ở điều kiện lên đến 49°C (nhiệt độ) / 95% (độ ẩm tương đối) với độ vồng không thấy được bằng mắt thường

Tấm 610 x 1220 x 14mm thử ở điều kiện lên đến 49°C (nhiệt độ) / 90% (độ ẩm tương đối) với độ vồng không thấy được bằng mắt thường